

# Hydro Basic 2 K

0

> 2 komponensű

> flexibilis



### Terméktulajdonságok

Hidraulikus kötésű, oldószermentes, nem vízáteresztő, tartósan elasztikus, hézag- és varratmentes kétkomponensű kenhető szigetelés.

### Alkalmazhatóság

Kül- és beltérben alkalmazható hézagmentes szigeteléshez közvetlenül a kerámia burkolatok alá zuhanyzókbán, tusolókban, fürdőszobákban, teraszra és erkélyre valamint medencébe. Megfelel az ONR 22207 W1-W4, EN 14891, ZDB előírása szerinti - O | AO1 | AO2 | BO adatlapnak az építési környezetben nem szabályozott területeken.

### Termékadatok

**Kiszerezés:** 20 kg papírszak + műanyag kanna; 24 egység/480 kg/raklap

**Tárolás:** Száraz és fagymentes helyen, jól lezárt, eredeti, bontatlan csomagolásban max. 12 hónapig.

### Műszaki adatok

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

Terhelhető: kb. 2 nap után

Fazékidő: kb. 60 perc

Rétegvastagság: min. 2 mm (2 rétegben)

max. 4 mm (2 rétegben)

Száradási idő: 1. réteg kb. 4 óra

Burkolható: kb. 24 óra után

Feldolgozási hőmérséklet: > +5°C

### Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

ONR 22207

EN 14891

### Bedolgozás

### Javasolt szerszám:

Lassú fordulatszámú elektromos keverő, fogazott glettvas.

### Alapfelület:

Az alapfelületnek tisztának, száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, teherbírónak, alaktartónak, valamint por-, szennyeződés-, olaj, zsír, leválasztószer- és laza részektől mentesnek kell lennie, feleljen meg az érvényben lévő előírásoknak.

Alkalmazható betonra, gázbetonra, cementbázisú készvakolatokra, gipsz építőanyagokra, fára, fémre (melyek cementtel összeférhetőek), keményhab lemezekre, csempére.

### Előkészítés:

Az érzékeny alapfelületeknél megfelelő alapfelület előkészítés szükséges. Az alapfelület vizsgálatát el kell végezni.

### Keverés:

A csomagolásban lévő anyagokat a helyes keverési arányban (folyadék:por=1:3) kell összekeverni és a teljes egységet fel kell dolgozni. A két komponenst egyszerre egy lassú fordulatszámú elektromos keverő segítségével egy homogén, csomómentes anyaggá kell bekeverni.

### Feldolgozás:

A bekevert anyagot egymástól két független munkafolyamatban (a tökéletes vízzárás biztosítása miatt) javasolt az alapfelületre felhordani. Az anyag felhordása hiánytalanul és egyenletes vastagságban történik. Az első réteg száradási idejét be kell tartani, majd ezután lehet a második réteget felhasználni.

A fal- és padlócsatlakozásoknál a Murexin DB 70 Hajlaterősítő szalagot kell lefektetni. Csőcsatlakozásoknál és vízvezetékeknél javasoljuk a Murexin rendszertermékekkel történő bedolgozását (Murexin Gully szigetelés, Szigetelőmandzsetta DZ 35, DZ 70). A munkavégzés után a szerszámokat vízzel rögtön meg kell tisztítani.

### Rendszerkiegészítő termékek

Kiegészítés:

40047-00/01 Hydro Basic 2 K, gültig ab: 10.5.2012, FBA, 1

## Hidegburkolat ragasztási rendszer

Murexin AM 20 Kiegyenlítőhabarcs  
Murexin OS 50 Objekt Plus önterülő aljzatkiegyenlítő  
Murexin FMA 30 Kültéri aljzatkiegyenlítő

### Rendszertermékek:

Murexin DB 70 Hajlateralósító szalag, DZ 35  
Szigetelőmandzsetta, DZ 70 Szigetelőmandzsetta, Gully  
szigetelés

### Fontos figyelmeztetés!

Az aljatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

### Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibákezelés kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő kockázatokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyekkel a szakemberek részéről ismertnek feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.